

NORME  
INTERNATIONALE  
INTERNATIONAL  
STANDARD

CEI  
IEC

61249-2-7

Première édition  
First edition  
2002-03

---

---

**Matériaux pour circuits imprimés  
et autres structures d'interconnexion –**

**Partie 2-7:**

**Matériaux de base renforcés,  
plaqués et non plaqués –**

**Feuille stratifiée tissée de verre E avec de  
la résine époxyde, d'inflammabilité définie  
(essai de combustion verticale), plaquée cuivre**

**Materials for printed boards and  
other interconnecting structures –**

**Part 2-7:**

**Reinforced base materials clad and unclad –**

**Epoxyde woven E-glass laminated sheet of defined  
flammability (vertical burning test), copper-clad**

© IEC 2002 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembe, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland  
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch



Commission Electrotechnique Internationale  
International Electrotechnical Commission  
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX  
PRICE CODE

S

Pour prix, voir catalogue en vigueur  
For price, see current catalogue

## SOMMAIRE

|  |    |
|--|----|
| AVANT-PROPOS .....   | 4  |
| 1 Domaine d'application .....  | 8  |
| 2 Références normatives .....  | 8  |
| 3 Matériaux et construction .....  | 8  |
| 3.1 Base isolante .....  | 8  |
| 3.2 Feuille de métal .....   | 10 |
| 3.3 Renforcement .....   | 10 |
| 4 Marquage interne .....   | 10 |
| 5 Propriétés électriques .....   | 10 |
| 6 Propriétés non électriques des stratifiés plaqués cuivre .....                             | 12 |
| 6.1 Aspect de la feuille plaquée cuivre .....  | 12 |
| 6.2 Aspect de la face non plaquée .....  | 14 |
| 6.3 Epaisseur du stratifié .....   | 14 |
| 6.4 Courbure et vrillage .....   | 16 |
| 6.5 Propriétés liées à l'adhérence de la feuille de cuivre .....                             | 18 |
| 6.6 Poinçonnage et usinage .....   | 18 |
| 6.7 Stabilité dimensionnelle .....   | 20 |
| 6.8 Dimensions de feuilles .....   | 20 |
| 6.9 Panneaux découpés .....  | 20 |
| 7 Propriétés non électriques du matériau de base après retrait de la feuille de cuivre ..... | 22 |
| 7.1 Aspect du matériau de base diélectrique .....  | 22 |
| 7.2 Résistance aux flexions .....  | 24 |
| 7.3 Inflammabilité .....   | 24 |
| 7.4 Absorption d'eau .....   | 26 |
| 7.5 Blanchiment au croisement des fibres .....   | 26 |
| 7.6 Température de transition vitreuse et degré de polymérisation .....                      | 28 |
| 8 Assurance de la qualité .....  | 28 |
| 8.1 Système de qualité .....   | 28 |
| 8.2 Responsabilité pour le contrôle .....  | 28 |
| 8.3 Contrôle de qualification .....  | 28 |
| 8.4 Inspection de conformité de la qualité .....   | 30 |
| 8.5 Certificat de conformité .....   | 30 |
| 8.6 Fiche technique pour la sécurité .....   | 30 |
| 8.7 Emballage et marquage .....  | 30 |
| 8.8 Informations relative à la commande .....  | 30 |
| Annexe A (informative) Informations d'ingénierie .....                                       | 34 |
| Annexe B (informative) Constructions de stratifiés courantes .....                           | 38 |
| Annexe C (informative) Guide pour les essais de conformité et de qualification .....         | 40 |

## CONTENTS

|  |    |
|--|----|
| FOREWORD.....  | 5  |
| 1 Scope.....   | 9  |
| 2 Normative references.....  | 9  |
| 3 Materials and construction .....   | 9  |
| 3.1 Insulating base .....  | 9  |
| 3.2 Metal foil .....   | 11 |
| 3.3 Reinforcement.....   | 11 |
| 4 Internal marking.....  | 11 |
| 5 Electrical properties .....  | 11 |
| 6 Non-electrical properties of the copper-clad laminate .....                          | 13 |
| 6.1 Appearance of the copper-clad sheet.....   | 13 |
| 6.2 Appearance of the unclad face.....   | 15 |
| 6.3 Laminate thickness.....  | 15 |
| 6.4 Bow and twist .....  | 17 |
| 6.5 Properties related to the copper foil bond.....                                    | 19 |
| 6.6 Punching and machining.....  | 19 |
| 6.7 Dimensional stability.....   | 21 |
| 6.8 Sheet sizes.....   | 21 |
| 6.9 Cut panels.....  | 21 |
| 7 Non-electrical properties of the base material after removal of the copper foil..... | 23 |
| 7.1 Appearance of the dielectric base material.....                                    | 23 |
| 7.2 Flexural strength.....   | 25 |
| 7.3 Flammability .....   | 25 |
| 7.4 Water absorption.....  | 27 |
| 7.5 Measling.....  | 27 |
| 7.6 Glass transition temperature and cure factor.....                                  | 29 |
| 8 Quality assurance.....   | 29 |
| 8.1 Quality system .....   | 29 |
| 8.2 Responsibility for inspection.....   | 29 |
| 8.3 Qualification inspection.....  | 29 |
| 8.4 Quality conformance inspection .....   | 31 |
| 8.5 Certificate of conformance .....   | 31 |
| 8.6 Safety data sheet.....   | 31 |
| 9 Packaging and marking.....   | 31 |
| 10 Ordering information .....  | 31 |
| Annex A (informative) Engineering information .....                                    | 35 |
| Annex B (informative) Common laminate constructions.....                               | 39 |
| Annex C (informative) Guideline for qualification and conformance inspection.....      | 41 |

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

**MATÉRIAUX POUR CIRCUITS IMPRIMÉS ET AUTRES  
STRUCTURES D'INTERCONNEXION –**

**Partie 2-7: Matériaux de base renforcés, plaqués et non plaqués –  
Feuille stratifiée tissée de verre E avec de la résine époxyde,  
d'inflammabilité définie (essai de combustion verticale),  
plaquée cuivre**

AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.
- 6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 61249-2-7 a été établie par le comité d'études 91 de la CEI: Techniques d'assemblage des composants électroniques.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

| FDIS        | Rapport de vote |
|-------------|-----------------|
| 91/276/FDIS | 91/286/RVD      |

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Les annexes A, B et C sont données uniquement à titre d'information.

## INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

---

**MATERIALS FOR PRINTED BOARDS AND  
OTHER INTERCONNECTING STRUCTURES –**
**Part 2-7: Reinforced base materials clad and unclad –  
Epoxy woven E-glass laminated sheet of defined  
flammability (vertical burning test), copper-clad**

## FOREWORD

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international cooperation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees.
- 3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible to their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.
- 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.
- 6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61249-2-7 has been prepared by IEC technical committee 91: Electronics assembly technology.

The text of this standard is based on the following documents:

| FDIS        | Report on voting |
|-------------|------------------|
| 91/276/FDIS | 91/286/RVD       |

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

Annexes A, B and C are for information only.

La CEI 61249-2 comprend les parties suivantes, sous le titre général *Matériaux pour circuits imprimés et autres structures d'interconnexion – Partie 2: Matériaux de base renforcés, plaqués et non plaqués*:

- Partie 2-1: Feuille de papier cellulose phénolique, de qualité économique <sup>1)</sup>
- Partie 2-2: Feuille de papier cellulose phénolique, de qualité électrique élevée <sup>1)</sup>
- Partie 2-4: Feuille stratifiée en fibre de verre non tissées/tissées polyester, d'inflammabilité définie (essai de combustion verticale), plaquée cuivre
- Partie 2-5: Feuilles stratifiées avec couches centrales renforcées en papier cellulose époxyde bromé et couches superficielles renforcées en tissu de verre de type E époxyde, d'inflammabilité définie (essai de combustion verticale), plaquées cuivre <sup>2)</sup>
- Partie 2-6: Feuilles stratifiées renforcées en verre de type E époxyde bromé tissé (non tissée, d'inflammabilité définie (essai de combustion verticale), plaquées cuivre <sup>2)</sup>
- Partie 2-7: Feuille stratifiée tissée de verre E avec de la résine époxyde, d'inflammabilité définie (essai de combustion verticale), plaquée cuivre
- Partie 2-8: Feuilles stratifiées renforcées en tissu de verre époxyde modifié, d'inflammabilité définie (essai de combustion verticale) <sup>2)</sup>
- Partie 2-9: Feuilles stratifiées renforcées en bismaléimide/triazine et tissu de verre de type E époxyde modifié ou non modifié, d'inflammabilité définie (essai de combustion verticale), plaquées cuivre <sup>2)</sup>
- Partie 2-10: Feuilles stratifiées renforcées en ester de cyanate et tissu de verre de type E époxyde bromé modifié ou non modifié, d'inflammabilité définie (essai de combustion verticale), plaquées cuivre <sup>2)</sup>
- Partie 2-11: Feuilles stratifiées renforcées en polyimide et tissu de verre de type E époxyde bromé modifié ou non modifié, d'inflammabilité définie (essai de combustion verticale), plaquées cuivre <sup>2)</sup>
- Partie 2-12: Stratifié à base d'aramide non tissé collé avec de la résine époxyde, recouvert de cuivre, d'inflammabilité définie
- Partie 2-13: Stratifié à base d'aramide non tissé collé avec de la résine cyanate ester, recouvert de cuivre, d'inflammabilité définie
- Partie 2-18: Feuille stratifiée en fibre de verre non tissées polyester d'inflammabilité définie (essai de combustion verticale), plaquée cuivre
- Partie 2-19: Feuilles multicouches de fibre de verre linéaire cohérente avec résine époxyde pour hautes températures, d'inflammabilité définie (essai d'inflammabilité verticale), plaquées cuivre
- Partie 2-21: Feuilles stratifiées renforcées en tissu de verre de type E époxyde non halogéné, d'inflammabilité définie (essai de combustion verticale), plaquées cuivre <sup>2)</sup>

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2004. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée;
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

---

<sup>1)</sup> A l'étude.

<sup>2)</sup> A publier.

IEC 61249-2 consists of the following parts, under the general title *Materials for printed boards and other interconnecting structures – Part 2: Reinforced base materials, clad and unclad*:

- Part 2-1: Phenolic cellulose paper laminate, economic grade <sup>1)</sup>
- Part 2-2: Phenolic cellulose paper laminate, high electrical grade<sup>1)</sup>
- Part 2-4: Polyester non-woven/woven fiberglass laminated sheet of defined flammability (vertical burning test), copper-clad
- Part 2-5: Brominated epoxide cellulose paper reinforced core/woven E-glass reinforced surfaces laminate sheets of defined flammability (vertical burning test), copper-clad <sup>2)</sup>
- Part 2-6: Brominated epoxide non-woven/woven E-glass reinforced laminated sheet of defined flammability (vertical burning test), copper-clad <sup>2)</sup>
- Part 2-7: Epoxide woven E-glass laminated sheet of defined flammability (vertical burning test), copper-clad
- Part 2-8: Modified epoxide woven fiberglass laminated sheets of defined flammability (vertical burning test) <sup>2)</sup>
- Part 2-9: Bismaleimide/triazine, modified epoxide or unmodified, woven E-glass laminated sheets of defined flammability (vertical burning test), copper-clad <sup>2)</sup>
- Part 2-10: Cyanate ester, brominated epoxide modified or unmodified, woven E-glass laminated sheet of defined flammability (vertical burning test), copper-clad <sup>2)</sup>
- Part 2-11: Polyimide, epoxide modified or unmodified, woven E-glass reinforced laminated sheets of defined flammability (vertical burning test), copper-clad <sup>2)</sup>
- Part 2-12: Epoxide non-woven aramid laminate of defined flammability, copper-clad
- Part 2-13: Cyanate ester non-woven aramid laminate of defined flammability, copper-clad
- Part 2-18: Polyester non-woven fibreglass reinforced laminated sheet of defined flammability (vertical burning test), copper-clad
- Part 2-19: Epoxide cross-plyed linear fibreglass reinforced laminated sheets of defined flammability (vertical burning test), copper-clad
- Part 2-21: Non-halogenated epoxide woven E-glass reinforced laminated sheets of defined flammability (vertical burning test), copper-clad <sup>2)</sup>

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2004. At this date, the publication will be

- reconfirmed;
- withdrawn;
- replaced by a revised edition, or
- amended.

---

<sup>1)</sup> Under consideration.

<sup>2)</sup> To be published.

## MATÉRIAUX POUR CIRCUITS IMPRIMÉS ET AUTRES STRUCTURES D'INTERCONNEXION –

### Partie 2-7: Matériaux de base renforcés, plaqués et non plaqués – Feuille stratifiée tissée de verre E avec de la résine époxyde, d'inflammabilité définie (essai de combustion verticale), plaquée cuivre

#### 1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 61249 fournit des prescriptions concernant les propriétés des feuilles stratifiées tissées de verre E avec de la résine époxyde de 0,05 mm à 3,2 mm, plaquées cuivre, d'inflammabilité définie (essai de combustion verticale). Les caractéristiques d'inflammabilité sont obtenues en utilisant des ignifuges bromés faisant partie intégrante de la structure polymère époxyde. La température de transition vitreuse est définie à 120 °C min. num.

Des prescriptions de propriété peuvent comprendre plusieurs classes de performance. Il faut spécifier la classe souhaitée sur l'ordre d'achat sans quoi c'est la classe par défaut du matériau qui sera fournie.

#### 2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

CEI 61189-2:1997, *Méthodes d'essai pour les matériaux électriques, les structures d'interconnexion et les ensembles – Partie 2: Méthodes d'essai des matériaux pour structures d'interconnexion*

CEI 61249-5-1:1995, *Matériaux pour les structures d'interconnexion – Partie 5: Collection de spécifications intermédiaire pour feuilles et films conducteurs avec ou sans revêtement – Section 1: Feuilles de cuivre (pour la fabrication de matériaux de base plaqués cuivre)*

ISO 9000:2000, *Systèmes de management de la qualité – Principes essentiels et vocabulaire*

ISO 11014-1:1994, *Formes de données de sécurité pour les produits chimiques – Partie 1: Contenu et plan type*

ISO 14001:1996, *Systèmes de management environnemental – Spécification et lignes directrices pour son utilisation*

## **MATERIALS FOR PRINTED BOARDS AND OTHER INTERCONNECTING STRUCTURES –**

### **Part 2-7: Reinforced base materials clad and unclad – Epoxide woven E-glass laminated sheet of defined flammability (vertical burning test), copper-clad**

#### **1 Scope**

This part of IEC 61249 gives requirements for properties of epoxide woven E-glass laminated sheet 0,05 mm up to 3,2 mm, of defined flammability (vertical burning test), copper-clad. The flammability rating is achieved through the use of brominated fire retardants contained as an integral part of the polymeric structure. The glass transition temperature is defined to be 120 °C minimum.

Some property requirements may have several classes of performance. The class desired must be specified on the purchase order otherwise the default class of material will be supplied.

#### **2 Normative references**

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 61189-2:1997, *Test methods for electrical materials, interconnection structures and assemblies – Part 2: Test methods for materials for interconnection structures*

IEC 61249-5-1:1995, *Materials for interconnection structures – Part 5: Sectional specification set for conductive foils and films with or without coatings – Section 1: Copper Foil (for the manufacture of copper-clad base materials)*

ISO 9000:2000, *Quality management systems – Fundamentals and vocabulary*

ISO 11014-1:1994, *Safety data sheet for chemical products – Part 1: Content and order of sections*

ISO 14001:1996, *Environmental management systems – Specification with guidance for use*